

## TEKNOFİLLER MUSTER (KALIP)

Katalog No : 1200 – 152K

Teknofiller Muster yüksek dayanımlı, iki bileşenli çok amaçlı bir epoxy macundur. Herhangi tip bir yüzeye ve epoxy astarlara mükemmel yapışır. Özellikle polyester tekneler için kalıp çıkarma amaçlı geliştirilmiştir. 20-30 mm'ye dek kalınlıklar bir spatula kullanılarak oluşturulabilir. Teknofiller Muster cam elyaf takviyeli polyester yüzeylere uygulanmış astarlar üzerinde mükemmel sonuçlar verir.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 100
Yoğunluk (karışım) (gr/cm <sup>3</sup> )	: 1,0
Renk	: A komponent = beyaz, B komponent = gri
Parlaklık	: Mat
Parlama noktası (°C)	: 55 °C den büyük
Bağlayıcı	: Epoxy reçine
Isı direnci (°C)	: 105
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (25 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 3 ~ 4
Zımparaya gelme (saat)	: 24
Tiner	: Kullanılmaz.
Uygulama şekli	: Spatula
Yüzey hazırlama	: Teknofiller Muster temizlenmiş, yağdan arındırılmış ve 60 numara zımpara kağıdı ile zımparalanmış macunların veya epoxy astarların üzerine uygulanabilir.
Karışım oranı (ağırlık)	: 1 A / 1 B
Karışımın kullanılabilirlik süresi (saat)(20 °C)	: 1 ~ 2
Güvenlik önlemleri	: Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Tesiri altında alınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gözlerle ve ciltle temastan kaçınınız. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağırınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz) Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz).