

TEKNOMARİN SOLVENTSİZ POLİÜRETAN SELF LEVELLING ZEMİN KAPLAMA

Poliüretan Self Levelling zemin kaplama, solventsiz, 2 bileşenli, polyester poliüretan reçine esaslı, kendiliğinden yayılan zemin kaplama malzemesidir. Deniz taşıtlarında, gıda endüstrisinde, ilaç sanayinde, su işletmelerinde, laboratuvar ve ameliyathanelerde, sergi ve fuar salonlarında, fabrika zeminlerinde, beton ve harç üzerinde kullanılır. Kimyasallara karşı direnci yüksektir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 100
Yoğunluk (karışım) (gr/cm ³)	: 1,4 ~ 1,6
Renk	: RAL kartelasından istenen renkler
Parlaklık	: Parlak, yarı mat
Bağlayıcı	: Polyester poliüretan reçine
Isı direnci (°C)	: 120
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Tüketim Miktarı	: 1,0-1,5 mm kalınlıkta kaplama için 2,5 kg/m ²
Kuruma zamanı (25 °C)	
Toz kuruma (dk.)	: 70-110 dk.
Dokunma kuruma (saat)	: 8-10 saat
Üzerinde yürüme (gün)	: 1-2 gün
Tam Kuruma (gün)	: 7
Bağıl Nem (%)	: 85
Uygulama şekli	: Taraklı mala, kirpi rulo
Yüzey hazırlama	: Uygulanacak zemin sağlam, kuru, kirden arınmış, yağ ve gevşek parçalardan temizlenmiş olmalıdır.
Karışım oranı (ağırlık)	: 85 A / 15 B
Karışım kullanılabilirlik süresi (dakika)(25 °C)	: 25 ~ 30
Güvenlik önlemleri	:Koklamayınız. Çalışma alanı tam olarak havalandırılmalıdır. Bu ürünün gözlerin ve derinin üzerinde tahriş edici bir etkisi vardır. Temas sonucu derinin üzerinde duyarlılaşmaya neden olabilir. Yutulduğunda zararlıdır. Gözler ile temas durumunda derhal bolca su ile yıkayınız. Etkilenildiğinde tıbbi yardım görünüz. Uygun koruyucu donanım giyilmeli ve takılmalıdır. Çocukların erişmeyeceği bir yerde tutunuz. Yanıcıdır.