

TEKNO SPA EXTRA PRIMER

Katalog No : 3000 - 111

Tekno SPA Extra Primer, klorkauçuk reçine esaslı, akrilik katkılı, anticorrosive pigmentler içeren bir zehirli boya astarıdır. Zehirli boya geçiş starı olarak da kullanılır. Metalik mavi renktedir. Tekno SPA Extra 079 Antifouling zehirli boyadan önce kullanılması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 44
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,25
Renk	: Mavi gümüş
Parlaklık	: Mat
Parlama noktası (°C)	: 28
Kuru film kalınlığı (µ)	: 50 m.
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 8,8 (50µ) – 5,8 (75µ)
Pratik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 6 (tek kat)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C) (saat)	
İlk kuruma	: 4 saat
Kuruma	: 12 saat
Servise hazır hale gelme	: 12 saat
Uygulama Şekli	: Fırça,rulo,sprey
Spray Ekipmanları (Conventional)	
Meme Çapı	: 1,4 – 1,8 mm
Meme Basıncı	: 0,3-0,4 MPA(3-4 atm)
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,48 mm /0,58 (0,019 – 0,023 inch)
Meme Basıncı	: 12 – 15 MPA(120 – 150 At,1700 – 2100 PSI)
Tiner	: Teknomarin Klor Kauçuk boyaTineri (3001)
Yüzey hazırlama	: Çelik yüzeylerde SA 2,5 kumlanmış yüzeylerde direk olarak uygulanabilir. Minimum ST3 seviyesinde mekanik temizlik önerilir. Yüzeyin kuru olması ve yağ,kir,pas içermemesi gerekir. Eski zehirli boya basınçlı su ile yıkanıp daha sonra zımparalanır ve Tekno SPA Extra Primer uygulanır. Zeminde epoxy astar veya arakat var ise, zımpara yapıldıktan sonra Tekno SPA Extra Primer uygulanır.
Güvenlik önlemleri	: R10 Tutuşabilir. R37 Solunum organlarını tahriş eder. R51/53 Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı etkileri olabilir. S1/2 Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz. S29/56 Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. S46 Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi

FP.01.03.Rev 00

gösteriniz). S51 Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız