

TEKNOMARİN SYNTHETİC ANTIRUST PRİMER

Katalog No : 6000 - 102

Alkid reçine esaslı, antikorozyon pigment içeren, toksik olmayan, yüzey toleranslı bir astar boyadır. Bütün demir çelik yüzeylerde astar olarak kullanılır. Tatbikat sırasında, tamir ve bakımdan önce pas, tuz, yağ ve eski boyalar yüzeyden temizlenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 54
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,35
Renk	: Gri, kırmızı
Parlaklık	: Mat
Kuru film kalınlığı (µ)	: 35
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 15 (35µ) – 10 (50µ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (25 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 1 ~ 2
Kuruma (saat)	: 4
Tiner	: Teknomarin Sentetik Boya Tineri (6001)
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprey. Fırça uygulamalarında %5, sprey uygulamalarında %10-15 tiner ile inceltilir.
Spray Ekipmanları (Conventional)	
Meme Çapı	: 1,2 – 1,4 mm
Meme Basıncı	: 3 - 3,5 atm
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,013 – 0,021 inch
Meme Basıncı	: 12 – 15 mpa
Yüzey hazırlama	: Yüzeyde yağ, kir, nem olmamasına dikkat edilmelidir. SA 2,5 kum raspaşı, St2-St3 mekanik temizlik yapılabilir.
Güvenlik önlemleri	: Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Tutuşabilir. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Tesiri altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz)

FP.01.03.Rev 00