

TEKNOPOX EKOMASTİK

Katalog No : 1000 – 116

Teknopox Ekomastik, yüzey toleranslı modifiye epoxy reçine esaslı bir anticorrosive astar boyadır. Kuşlama yapılamayan yüzeylerde kaba pasın alınmasından sonra uygulanabilir. Eski epoxy boyalı yüzeylere çok iyi yapışma sağlar. Deniz ve sanayi tesislerinde güvenle kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 70 ~ 72
Yoğunluk (karışım) (gr/cm ³)	: 1,40 ~ 1,50
Renk	: Alüminyum, gri, kırmızı
Parlaklık	: Mat
Kuru film kalınlığı (µ)	: 75-150
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 9,3(75µ) – 5(150µ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 2 ~4
Kuruma (saat)	: 8
Sert kuruma (saat)	: 24
Servise hazır hale gelme (saat)	: Min. 16 saat / max. 48 saat
Bağıl nem (%)	: 90
Tiner	: % 10 ~15 Teknomarin Epoxy Boya Tineri (1001)
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprey
Spray Ekipmanları (Conventional)	
Meme Çapı	: 1,5 – 3 mm
Meme Basıncı	: 0,3-0,4 MPA(3-4 atm,43-47 psi)
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,48mm (0,019 inch)
Meme Basıncı	: 15 MPA(150 At,2100 PSI)
Yüzey hazırlama	:Yüzeyde St3 seviyesinde mekanik temizlik yapılmalıdır. Ürünün uygulanacağı yüzeyde yağ, kir, pas ve nem olmamalıdır.
Karışım oranı (ağırlık)	: 90 A / 10 B
Karışımın kullanılabilirlik süresi (saat)	: 8
Güvenlik önlemleri	: Kolay tutuşabilir. Teneffüs edildiğinde ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır. Gözlerde ciddi zararların oluşma ihtimali. Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Çocukların eline geçmemelidir. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Gözlere temas etmesi halinde derhal soğuk suyla çalkalayınız ve doktora başvurunuz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız.

FP.01.03.Rev 00

Çalışırken uygun koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz). Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız.